

מכון התקנים הישראלי אגף הבניין



המרכז: רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טל' 8465154-03, פקס 6422080-03
סניף ירושלים: יז' חרושים 2, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 25258, ירושלים 61420, טל' 8714951, 6734387-02, פקס 6724810-02
סניף באר שבע: רח' השלום 1, ת"ד 1025, באר שבע 84110, טל' 84110, 6236936-07, פקס 6236934-07

המעבדה לחומרי בניין

ד"ר וחשבון בדיקה מס' 2711208150

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ניקא בע"מ
מעבד : ד"ר מקלף 9, ה.ד. 25231, צ'ק פוסט, חיפה 31250
תאריך ההזמנה: 05/10/97
הדוגמה נבחרה על ידי בא מח: המזמין
וכתובה במכון בתאריך: 05/10/97

בדיקה של

דוגמת לוח שיש המכונה ע"י המזמין דגם "CORIAN" תוצרת חברת DUPONT - ארה"ב.

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בהתאם לסעיפים "2.3-התלקחות", "2.4-צפיפות עשן",
"2.5-עיוות הצורה והטיפטוף" של התקן הישראלי ת"י 755 (יוני 1997):
"תגובות בשריפה של חומרי בנייה - שיטת בדיקה וסיווג".
דו"ח זה אינו כולל סעיף 2.6 של התקן המתייחס לבדיקת "סיכון כולל של
הגזים הרעילים הנפלטים בשעת השריפה (ראה הערה מס' 2 בדף מס' 3).

א. סיכום

- הדוגמה הנ"ל שנבדקה סורגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1997) כדלהלן:
דרגת התלקחות - IV (ארבע)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- לצורך קביעת התאמת המוצר לדרישות הדלקות, יש להשוות את תוצאות
הנ"ל עם הסיווג הנדרש בתקן הישראלי ת"י 921, חלק 1 או חלק 2 מדצמבר
1996: "השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה".
- הדו"ח הזה מתייחס לדוגמה שנבדקה בלבד ואין לייחסו לדוגמאות
אחרות של אותו המוצר.

(פרטים ראה בגוף הדו"ח).

מסמך זה בלבד
אינו מספיק לשחרור
טובין מהמכס.

מסמך זה מתייחס לדוגמה שנבדקה
בלבד ואין לייחסו לדוגמאות
אחרות של אותו מוצר.

דו"ח זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלואו